

Soltis /92

cod. 6571/657L LowE

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere spalmato PVC.

CARATTERISTICHE: Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint, il tessuto viene tenuto in trazione durante tutto il ciclo di fabbricazione dandogli un'elevatissima stabilità dimensionale, permettendo al materiale di non deformarsi durante la posa o l'utilizzo. Il tessuto ha una garanzia di 5 anni.

UTILIZZI: Ideale per tende filtranti per esterni, tende da veranda, vetrate e vele di ombreggiatura.



caratteristiche tecniche

		norme
Spalmatura	Poliestere spalmato PVC	
Peso del tessuto	Ca 420 gr/mq	ISO 2286-2
Spessore	0,45 mm	
Ignifugazione	Cl.1 (I) - M1 (F) - B1 (D)	
Resistenza alla trazione	Ordito: 310 DaN/5 cm Trama: 210 DaN/5 cm	ISO 1412
Resistenza allo strappo	Ordito: 40 DaN Trama: 20 DaN	DIN 53363
Trattamento fungicida	Grado 0, eccellente	ISO 846-A
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 177	
Lunghezza del rotolo	Ca 50 mtl	
Note	Tessuti LowE: non saldabili ad alta frequenza	

colori

	Bianco 2044		Marrone 2090
	Ghiaccio 2010		Giallo 2006
	Bianco 2001		Giallo 2013
	Champagne 2175		Giallo 2024
	Beige 2004		Cuoio 2025
	Sabbia 2002		Corallo 2014
	Ecrù 2003		Rosso 2027
	Polvere 2012		Rame 2088
	Senape 2037		Oro 2089



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti























































colori

	Bronzo 2043		Grigio 2011
	Azzurro chiaro 2072		Grigio 2023
	Blu 2009		Grigio 2069
	Verde 2008		Grigio 2022
	Verde 2007		Azzurro 2040
	Verde 2016		Antracite 2047
	Verde 2019		Nero 2053
	Verde 2020		Grigio iridescente rosso/verde 2065
	Verde 2035		Grigio iridescente grigio/blu 2070
	Verde 2039		Alluminio 2045
	Lavanda 2005		Alluminio 2048
	Acciaio 2021		Alluminio/bianco 2061 LowE
	Blu 2032		Alluminio/alluminio 2063 LowE
	Blu 2031		Alluminio/bianco 2051
	Blu 2030		Alluminio/beige 2046
	Bordeaux 2042		Alluminio/grigio 2074

TS: Trasmissione solare in %
RS: Riflessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS+RS+AS = 100% dell'energia
 incidente
TV n-h: Trasmissione luce visibile
 normale-emisferico in %

TV n-n: Trasmissione luce visibile
 normale-normale in %
g_{tot}^e: Fattore solare esterno
g_{tot}ⁱ: Fattore solare interno
A: Faccia alluminio esposta al sole
B: Faccia a colori esposta al sole

Proprietà solari e luce (secondo la norma EN 14501)

colori	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g _{tot} ^e	g _{tot} ⁱ	codifica NCS
 2001	16	62	22	13	2	0.12	0.37	1003 R 05 B
 2002	11	53	36	8	4	0.09	0.39	2010 Y 30 R
 2003	14	46	40	10	6	0.11	0.41	2005 Y 50 R
 2004	14	54	32	9	4	0.11	0.39	1012 Y 60 R
 2005	17	57	26	9	5	0.13	0.38	1030 R 70 B
 2006	19	60	21	17	3	0.13	0.37	0030 Y 10 R
 2007	19	60	21	18	4	0.14	0.37	1020 G 50 Y
 2008	17	59	24	14	3	0.13	0.38	1020 B 90 G
 2009	12	55	33	7	3	0.10	0.39	1020 B 30 G
 2010	14	57	29	13	3	0.11	0.38	1502 B
 2011	9	42	49	8	4	0.08	0.42	2502 B
 2012	11	44	45	4	4	0.10	0.42	4010 Y 30 R
 2013	18	57	25	16	4	0.14	0.38	0040 Y 20 R
 2014	12	44	44	6	4	0.10	0.42	2040 Y 80 R
 2016	11	37	52	8	5	0.10	0.44	3010 G 30 Y
 2019	11	38	51	5	3	0.10	0.44	3030 B 70 G
 2020	9	28	63	4	4	0.09	0.47	3050 B 60 G
 2021	7	30	63	4	3	0.08	0.46	4030 R 90 B
 2022	6	25	69	4	4	0.08	0.48	5010 R 70 B
 2023	7	32	61	6	5	0.08	0.46	3502 R
 2024	20	53	27	16	4	0.15	0.40	0765 Y 17 R
 2025	18	46	36	8	4	0.14	0.42	2060 Y 40 R
 2027	17	44	39	5	4	0.13	0.42	1473 Y 95 R
 2030	12	29	59	3	3	0.11	0.47	5050 R 70 B
 2031	13	33	54	5	4	0.12	0.46	3060 R 80 B
 2032	13	39	48	4	3	0.11	0.43	2060 R 90 B
 2035	4	14	82	3	3	0.07	0.51	4837 B 77 G
 2037	8	34	58	5	4	0.09	0.45	3040 Y 20 R
 2039	3	8	89	3	3	0.07	0.53	8010 B 90 G
 2040	10	13	77	10	8	0.11	0.52	6020 R 90 B
 2042	7	18	75	3	2	0.08	0.50	5040 R 20 B
 2043	2	12	86	2	3	0.06	0.52	7404 Y 51 R
 2044	20	70	10	19	5	0.14	0.34	0501 Y 17 R
 2045	3	35	62	3	3	0.05	0.45	/
 2046 - A	9	48	43	8	3	0.08	0.41	/
 2046 - B	9	63	28	8	3	0.07	0.36	/
 2047	5	8	87	5	4	0.08	0.53	/
 2048	8	46	46	8	3	0.08	0.41	/
 2051 - A	10	50	40	10	3	0.09	0.40	/
 2051 - B	9	70	21	9	3	0.07	0.34	/
 2053	3	6	91	3	3	0.07	0.54	8500 N
 2061 LowE - A	4	70	26	4	3	0.04	0.34	/
 2061 LowE - B	4	71	25	4	3	0.04	0.33	/
 2063 LowE	5	69	26	4	4	0.04	0.34	/
 2065	10	46	44	7	4	0.09	0.41	/
 2069	6	24	70	5	4	0.07	0.48	4502 B
 2070	5	38	57	3	3	0.06	0.44	/
 2072	17	59	24	11	4	0.12	0.38	1020 B
 2074 - A	4	38	58	4	3	0.06	0.44	/
 2074 - B	4	25	71	4	3	0.07	0.48	/
 2088	9	39	52	4	3	0.09	0.43	/
 2089	13	39	48	9	5	0.11	0.44	/
 2090	5	13	82	3	2	0.08	0.52	7020 Y 40 R
 2175	19	64	17	16	3	0.13	0.36	/

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
 * I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti