

Soltis /96

cod. 6532

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere spalmato PVC.

CARATTERISTICHE: Il tessuto è prodotto secondo la tecnologia esclusiva brevettata Précontraint, il tessuto viene tenuto in trazione durante tutto il ciclo di fabbricazione dandogli un'elevatissima stabilità dimensionale, permettendo al materiale di non deformarsi durante la posa o l'utilizzo.

UTILIZZI: Ideale per tende filtranti per esterni, tende da veranda, balconi, vetrate e vele di ombreggiatura.



PVC

IGNIFUGO

MICROFORATO



caratteristiche tecniche

norme

Spalmatura	Poliestere spalmato PVC	
Peso del tessuto	Ca 400 gr/mq	ISO 2286-2
Spessore	0,45 mm	
Ignifugazione	Cl. 2 (I) - M2 (F)	
Resistenza alla trazione	Ordito: 230 DaN/5 cm Trama: 230 DaN/5 cm	ISO 1412
Resistenza allo strappo	Ordito: 30 DaN Trama: 25 DaN	DIN 53363
Trattamento fungicida	Grado 0, eccellente	ISO 846-A
Fornitura	Standard	
Altezza del tessuto	Cm 267	
Lunghezza del rotolo	Ca 40 mtl	
Note		



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti



colori

	Bianco 8102		Giallo 2166
	Bianco 2001		Arancio 8204
	Avorio 1103		Rosso 8255
	Champagne 8341		Bordeaux 8284
	Sabbia 8861		Verde 8056
	Beige 2135		Blu 2161
	Grigio chiaro 2171		Blu scuro 1125
	Giallo 1013		Nero 8450

TS: Trasmissione solare in %
RS: Riflessione solare in %
AS: Assorbimento solare in %
TS+RS+AS = 100% dell'energia incidente

TV n-h: Trasmissione luce visibile
normale-emisferico in %
TV n-n: Trasmissione luce visibile
normale-normale in %

Proprietà solari e luce (secondo la norma EN 14501)

colori	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
1013	16	59	25	12	4
1103	21	64	15	18	4
1125	13	27	60	4	4
2001	17	64	19	13	3
2135	16	55	29	7	3
2161	12	30	58	4	4
2166	19	54	27	13	3
2171	12	51	37	6	4
8056	9	22	69	4	4
8102	21	70	9	19	5
8204	18	46	36	9	4
8255	17	37	46	5	4
8284	11	25	64	5	4
8341	19	63	18	16	4
8450	4	7	89	4	3
8861	17	60	23	11	4

A: Faccia alluminio esposta al sole
B: Faccia a colori esposta al sole

Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.
 * I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti